

## TECOLINE

## Standardoberflächenausführungen

---

<b>Klarlack:</b>	Gute chemische und mechanische Beständigkeiten. Bei Einsatz als Realporenlack eingeschränkte Beständigkeit im Bereich der Pore.  Nicht überlackierbar
<b>Klarlack, überlackierbar:</b>	Mit in der Möbelindustrie üblichen Lacken wie Nitrocellulose, Säure härtenden und Polyurethan überlackierbar, sowie bedingt mit UV-Lacken, Hydro-UV-Lacken, Hydro- Lacken und ungesättigten Polyesterlacken.  Ein Anschliff der Lackoberfläche ist nicht erforderlich.  Vorversuche unbedingt notwendig. Bedingt durch Auftragsmenge, Applikations- und Trocknungstechnik sind Oberflächengüte und Haftung im Einzelfall zu prüfen. Eine enge Abstimmung mit dem Lacklieferanten ist bei der Lackauswahl vorzunehmen.
<b>Pigmentlack einfach:</b>	Gute chemische und mechanische Beständigkeit.  Nicht überlackierbar.
<b>Pigmentierter Doppellack:</b>	Hochwertiger Doppellackaufbau (pigmentierter Basislack + Klarlack), sehr füllige Lackierung mit ausgezeichneter chemischer und mechanischer Beständigkeit.  Nicht überlackierbar

---

### Weitere Lacke in diversen Ausführungen und Glanzgraden auf Anfrage.

Die von uns gefertigten Oberflächen bestehen aus chemisch beständigen Lacken auf der Basis von Acryl-/Amino-harz-Kombinationen. Je nach Lacktype werden die Beanspruchungsgruppen 1B - 1D nach DIN 68 861 sowie DIN EN 12720 erfüllt. Lichtechtheit: nach DIN EN ISO 105-B02:  $\geq 6$

Trotz sehr guter Resistenz gegenüber verschiedenen Chemikalien können - bedingt durch Langzeiteinwirkung verschiedener Dämpfe (z.B. Zigarettenrauch, Küchendämpfe, Abgase u.a.) Verfärbungseffekte der Lackoberfläche auftreten, welche nicht mehr abwaschbar sind. Da dies von uns nicht beeinflussbar ist, kann keine Gewährleistung für eine vergilbungsbeständige Oberfläche unsererseits gegeben werden.

Angaben in diesem Merkblatt beruhen auf Erfahrungen in der Praxis sowie auf Ergebnissen eigener Versuche und entsprechen unserem heutigen Kenntnisstand. Sie sind lediglich als Information gedacht und beinhalten keinerlei Garantie, Zusicherung bestimmter Produkteigenschaften oder der Eignung für einen bestimmten Verwendungszweck. Da wir keinen Einfluss auf Werkstoffe und Verarbeitungsbedingungen haben, kann aus diesen Informationen keine Haftung unsererseits abgeleitet werden. Das Merkblatt hat eine Gültigkeit von 12 Monaten nach Ausstelldatum.

Für die Rechtsbeziehung mit unseren Kunden gelten stets und ausschließlich unsere Allgemeinen Verkaufsbedingungen bzw. im grenzüberschreitenden Geschäft unsere Internationalen Verkaufsbedingungen für nicht in Deutschland ansässige Kunden, die in der jeweils gültigen Fassung auf unsere Internetseite [www.surteco.com](http://www.surteco.com) eingesehen werden können und Ihnen auf Anforderung auch übersandt werden. Ihre entgegenstehenden oder abweichenden Geschäftsbedingungen verpflichten uns nicht.

#### Kontakt:

SURTECO GmbH • Robert-Linnemann-Str. 21-27 • 48336 Sassenberg • Deutschland • T: +49 2583 29-0 • [info@surteco.com](mailto:info@surteco.com) • [www.surteco.com](http://www.surteco.com)

#### Hauptsitz:

SURTECO GmbH • Am Brühl 6 • 86647 Buttenwiesen • Deutschland • T: +49 8274 51-0 • F: +49 8274-512 • [info@surteco.com](mailto:info@surteco.com) • [www.surteco.com](http://www.surteco.com)